

ACEROS ESPECIALES · ACEROS AL CARBÓN · ACEROS INOXIDABLES · BARRA HUECA INOXIDABLE · TUBO MECÁNICO PLACA · LÁMINA · NYLACERO® · ALUMINIO · HIERRO GRIS · MAQUILAS DE CORTE · LÁSER · AGUA · PUNZONADO PLASMA · CABLE DE ACERO · ESTROBOS · ESLINGAS · CADENA · HERRAJES PARA CARGA · ALAMBRE PÁNEL DE ALUMINIO ALCOPALME® · METAL DESPLEGADO · MALLA INOXIDABLE · INVERNADEROS · REJAS PERIMETRALES · ARTICULOS PARA PESCA · SISTEMAS DE FIJACIÓN GRIPPLE · LÁMINA PERFORADA

ACERO SUECO PALME S.A.P.I. de C.V. y su red de sucursales en la República

ALUMINIO 1200 F

PLACAS

PROPIEDADES MECÁNICAS Y RADIO DE DOBLÉZ

Esfuerzo a Elongación Radio mínimo recomendado para doblar a 90° en función la ruptura en % con Temples Aleación típico probeta del espesor (hasta) kg/mm² de 50 mm 0.40 0.80 1.60 3.20 4 80 1200 9.5 3,5 1/2e 0 0 0 0 12.1 5.0 0 0 0 1e 1 1/2e 14.1 5.0 2e 1/2e 1e 1 1/2e 18.6 3.0 1e 1e 1 1/2e 2 1/2e 3e

Para calcular el peso de hojas se deberá utilizar la fórmula siguiente.

P= Peso en kilogramos e= Espesor en mm L= Largo en mm A= Ancho en mm

 $P = \underbrace{e \times L \times A \times 0,00271}_{1000}$ Presentaciones.

Placas de: 3/8" a 2" en 4' x 10'

Aluminio con una pureza de 99%. Es la aleación mas usada para la fabricación de utensilios domésticos, envases piezas decorativas, recubrimientos y en general aquellas aplicaciones donde no se requiera una resistencia mecánica importante. La aleación 1200 es una aleación no tratable térmicamente, considerada como de pureza comercial, muy resistente a la corrosión.

Requiere de tratamiento térmico de homogeneizado cuando va a emplearse para troquelado profundo.

Peso específico a 20°C	2,370 gr/cm ³
Conductividad térmica a 25°C	0,53 cal. gr / seg por cm ²
Coeficiente de dilatación térmica	0 000,023 9 mm/°C
(20 a 100 °C)	7,030 kg / mm ²
Modulo de elasticidad	
Punto de fusión	2,660°C

COMPOSICIÓN QUÍMICA										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otro	Otro
Г	0,15	0,55	0,03	0,05	0,008	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05