



ACERO SUECO PALME S.A.P.I. de C.V.

HOJAS DE SIERRA CINTA BIMETÁLICAS

MARATHON® M42

- Para el corte en general y en serie.
- Para grandes perfiles y materiales sólidos.
- Para el corte en capas y paquetes.
- Para aceros hasta 40 HRC y materiales no ferrosos.

Sierra cinta 529 MARATHON M42 (aprox. 68-69 HRC)

Dimensiones Ancho x Espesor		Paso de diente en dpp. SD						
mm	Pulgadas	0,75 - 1,25	1,0 - 1,4	1,4 - 2	2-3	3-4	4 - 6	5 - 8
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035				K	K	K	K
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042			K	K	K	K	K
38 x 1,30	1 1/2 x 0,050				K	K		
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050			K	K	K	K	K
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050			K	K	K	K	
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		K	K	K	K	K	
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063	K	K	K	K	K	K	
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063	K	K	K	K	K		

Diseño RS anchura de corte reducida para tubos de pared gruesa sin tensión propia.

41 x 1,30	1 5/8 x 0,050					K		
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063				K	K		

Diseño SW triscado amplio para materiales con tensión propia.

41 x 1,30	1 5/8 x =,050				K	K		
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063				K	K		
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063				K	K		

K = Diente en garra

Diseño RS: Ancho de corte reducido para tubos de pared gruesa sin tensión propia.

Diseño SW: Triscado amplio para materiales con tensión propia.

- Disponemos de un portafolios de productos para operaciones estándar y especiales.
- Fabricadas en acero aleado con excelentes propiedades en servicio permanente.
- M42 Material de corte con una resistencia al desgaste sobresaliente en aplicaciones convencionales.
- Elevada estabilidad del filo de corte gracias a su tratamiento térmico exclusivo.

Unidades de venta: • Rollos de longitud fija de hasta 120 m. dependiendo del ancho de la cinta.
 • Hojas de sierra cinta soldadas a medida.

Anchos de cinta: De 6 a 100 mm.

Pasos de diente: S.P.K.HV.VA

Formas de diente: 0,7-1,0 a 12-16 dientes por pulgada (dpp).

