

Cable inoxidable 7×19



Tipo 304 · Medidas y resistencia a la ruptura

Cable de acero inoxidable tipo 304 en construcción 7×19. Las medidas, pesos aproximados y resistencias de esta tabla no deben trasladarse a la variante tipo 316.¹

Ruptura ≠ carga de trabajo

Los valores de ruptura no autorizan una carga de uso. La capacidad admisible del sistema requiere validar cable, terminales, configuración y condiciones de servicio.

Medidas, peso y ruptura¹

Diámetro (in)	Peso aprox. (kg/m)	Ruptura (t)
3/32"	0,025	0,416
1/8"	0,042	0,796
5/32"	0,066	1,085
3/16"	0,096	1,672
1/4"	0,160	2,905
5/16"	0,256	4,068
3/8"	0,360	5,425

Criterios de selección y límites

- El tipo de acero y la construcción forman parte de la identificación del pedido.¹
- El diámetro por sí solo no define la capacidad de un ensamble.¹
- Confirma material, condición de suministro y requisitos documentales antes de comprar.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/cable-de-acero-inoxidable-7x19-T-304.pdf>